

Elevexx™ 1800 AO 线性 α 烯烃

暂行规格

携手共赢

这种线性 α 烯烃可用作润滑油添加剂、纸张施胶剂和可生物降解钻井液的关键成分。这些产品又可用于发动机油配方、纸板中的防潮增强剂和钻井用流体黏度改进剂。Elevexx™ 线性 α 烯烃可提供这些用途所需的高纯度 1- 十八烯。

Elevexx™ 1800 AO

特性	单位	试验方法	暂行规格	
			最小值	最大值
C18 总含量	质量百分比	AM-S 1798	98.0	
α 烯烃总含量	质量百分比	AM-S 1798	88.6	
支链烯烃 + 内烯烃总含量	质量百分比	AM-S 1798		11.4
烷烃总含量	质量百分比	AM-S 1918		0.3
C16 及更轻组分	质量百分比	AM-S 1798		2.0
C20 及更重组分	质量百分比	AM-S 1798		1.0
颜色（赛氏）		ASTM D6045	30	
外观		ASTM D4176	通过	
水含量	ppm	ASTM E1064		100
过氧化物		试纸检测或 AMS 300.10	报告	

© 2022 埃克森美孚。埃克森美孚 (ExxonMobil)，埃克森美孚的徽标 (ExxonMobil logo) 及连接的 “X” 设计和在本文件中使用的任何其他产品或服务名称，除非另有标明，否则均为埃克森美孚的商标。未经埃克森美孚的事先书面授权，不得分发、展示、复印或改变本文件。使用者可在埃克森美孚授权的范围内，分发、展示和 / 或复印本文件，但必须毫无改动并保持其完整性，包括所有的页眉、脚注、免责声明及其它信息。使用者不可将本文件全文或部份复制到任何网站。埃克森美孚不保证典型（或其它）数值。本文件包含的所有数据是基于代表性样品的分析，而不是实际运送的产品。本文件所含信息仅是所指明的产品或材料与任何其它产品或材料结合使用时的相关信息。我们的信息基于收集之日被认为可靠的数据，但是，我们并不明示或暗示地陈述、担保或以其它方式保证此信息或所描述产品、材料或工艺的适销性、适宜于某一特定用途、不侵犯专利权、适用性、准确性、可靠性或完整性。使用者对在其感兴趣的领域使用该材料、产品或工艺所做的一切决定负全部责任。我们明确声明将不对由于任何人使用或依赖本文件所含任何信息而导致的或与此相关的直接或间接遭受或者产生的任何损失、损害或伤害承担责任。本文件不应视作我们对任何非埃克森美孚产品或工艺的认可，并且我们明确否认任何相反的含意。“我们”、“我们的”、“埃克森美孚化工”或“埃克森美孚”等词语均为方便而使用，可包括埃克森美孚化工公司、埃克森美孚公司，或由它们直接或间接控制的任何关联公司中的一家或者多家。

更多信息，请访问：
<https://www.exxonmobilchemical.com.cn/zh-cn/products/linear-alpha-olefins>