

产品牌号

动力, 与你我同在™

典型值

牌号	熔体流动速率 230 °C/ 2.16 千克 埃克森美孚 方法 克 /10 分钟	密度 ¹ 23 °C ASTM D1505, 克 / 立方厘米	硬度 15 秒 ASTM D2240, 肖氏 D/A	断裂拉伸强度 ¹ ASTM D638, 兆帕 (磅 / 平方英寸)	断裂伸长率 ¹ ASTM D638, %	弯曲模量 ^{1,2} 1% 正割 ASTM D790 兆帕 (磅 / 平方英寸)	撕裂强度 ¹ C 型试样 ASTM D624, 千牛 / 米 (磅 / 英寸)	维卡软化点 200 克 埃克森美孚 方法, °C (°F)
3000	8	0.873	27D	>13.8 (>2000)	>800	62.4 (9050)	63.9 (365)	65.1 (149)
3020FL**	3	0.874	29D	>14.5 (>2100)	>800	65.3 (9470)	65.1 (372)	67.0 (153)
3980FL**	8	0.879	34D	>19.3 (2800)	>800	117 (17000)	83.4 (476)	77.3 (171)
3588FL**	8	0.889	50D	26.0 (3770)	637	402 (58400)	127 (724)	103 (217)
6102/6102FL**	3	0.862	67A	>7.58 (>1100)	>800	14.4 (2090)	33.3 (190)	53.9 (129)
6202/6202FL**	20	0.862	64A	>5.52 (>800)	>800	12.8 (1860)	32.0 (183)	45.2 (113)
6502	45	0.865	71A	>7.58 (>1100)	>800	20.4 (2960)	40.6 (232)	51.4 (125)

** FL 牌号通过了埃克森美孚化工的薄膜外观测试, 在晶点控制等级上符合高性能薄膜应用所需的“A”级标准。

¹ 所有物理特性都由从模压试片上切取的试样测试, 模压试片按 ASTM D4703 流程 A 的 I 型制备, 测试前按 ASTM D618 在 23 °C 下至少停放 40 小时。

² 1% 断裂正割。

© 2017-2019 埃克森美孚。埃克森美孚 (ExxonMobil), 埃克森美孚的徽标 (ExxonMobil logo) 及连接的“X”设计和在本文件中使用的任何其他产品或服务名称, 除非另有标明, 否则均为埃克森美孚的商标。未经埃克森美孚的事先书面授权, 不得分发、展示、复印或改变本文件。使用者可在埃克森美孚授权的范围内, 分发、展示和/或复印本文件, 但必须毫无改动并保持其完整性, 包括所有的页眉、脚注、免责声明及其它信息。使用者不可将本文件全文或部份复制到任何网站。埃克森美孚不保证典型 (或其它) 数值。本文件包含的所有数据是基于代表性样品的分析, 而不是实际运送的产品。本文件所含信息仅是所指明的产品或材料未与任何其它产品或材料结合使用时的相关信息。我们的信息基于收集之日被认为可靠的数据, 但是, 我们并不明示或暗示地陈述、担保或以其它方式保证此信息或所描述产品、材料或工艺的适销性、适宜于某一特定用途、不侵犯专利权、适用性、准确性、可靠性或完整性。使用者应在其感兴趣的领域使用该材料、产品或工艺所做的一切决定负全部责任。我们明确声明将不对由于任何人使用或依赖本文件所含任何信息而导致的或与此相关的直接或间接遭受或者产生的任何损失、损害或伤害承担责任。本文件不应视作我们对任何非埃克森美孚产品或工艺的承认, 并且我们明确否认任何相反的含意。“我们”、“我们的”、“埃克森美孚化工”或“埃克森美孚”等词语均为方便而使用, 可包括埃克森美孚化工公司、埃克森美孚公司, 或由它们直接或间接控制的任何关联公司中的一家或者多家。

更多信息, 请访问:
exxonmobilchemical.com.cn

V1119-196C50

ExxonMobil

动力, 与你我同在™