

存储指南 — 威达美™ 7020BF 和威达美 7050BF 高性能聚合物

动力, 与你同在™



威达美™ 7020BF 和威达美 7050BF 以散粒形式提供，可直接用于传统的原料输送和给料系统。

威达美 7020BF 和威达美 7050BF 是一种低密度、半结晶的聚烯烃产品，其软化点低于聚乙烯和聚丙烯等传统聚烯烃。威达美 7020BF 和威达美 7050BF 中无人为添加抗氧化剂。因此长期存储后，其熔体流动速率可能会增加。此外，产品外观、物理和化学特性也可能会发生一些细微变化。

存储指南

为使产品在使用前保持质量稳定，建议客户按照本指南来存储采用埃克森美孚化工原始包装的产品。

- 使用前，请勿拆除托盘的外包装。
- 产品储存环境温度不高于 40 °C。
- 在整个原料颗粒输送系统中，确保气动输送的气体温度不高于 40 °C。
- 始终将产品存储于室内，避免阳光直射裸露颗粒，以防由于长时间紫外线照射而可能导致损坏。
- 防止产品接触水和其他污染物。
- 建议在生产日期起二十 (20) 个月内使用该产品。
- 不建议堆叠存放。因产品堆叠产生的任何风险，由客户自行承担。




新加坡茂金属弹性体工厂批号格式

批次命名

- 批号中包含生产日期。
- 每个包装袋上均印有批号。
- 每个生产批次的批号是唯一的，方便全程追踪。

批次详细信息的示例



©2016-2020 埃克森美孚。埃克森美孚 (ExxonMobil)，埃克森美孚的徽标 (ExxonMobil logo) 及连接的“X”设计和在本文件中使用的所有其他产品或服务名称，除非另有标明，否则均为埃克森美孚的商标。未经埃克森美孚的事先书面授权，不得分发、展示、复印或改变本文件。使用者可在埃克森美孚授权的范围内，分发、展示和 / 或复印本文件，但必须毫无改动并保持其完整性，包括所有的页眉、脚注、免责声明及其它信息。使用者不可将本文件全文或部份复制到任何网站。埃克森美孚不保证典型（或其它）数值。本文件包含的所有数据是基于代表性样品的分析，而不是实际运送的产品。本文件所含信息仅是所指明的产品或材料未与任何其它产品或材料结合使用时的相关信息。我们的信息基于收集之日被认为可靠的数据，但是，我们并不明示或暗示地陈述、担保或以其它方式保证此信息或所描述产品、材料或工艺的适销性、适宜于某一特定用途、不侵犯专利权、适用性、准确性、可靠性或完整性。使用者对在其感兴趣的领域使用该材料、产品或工艺所做的一切决定负全部责任。我们明确声明将不对由于任何人使用或依赖本文件所含任何信息而导致的或与此相关的直接或间接遭受或者产生的任何损失、损害或伤害承担责任。本文件不应视作我们对任何非埃克森美孚产品或工艺的认可，并且我们明确否认任何相反的含义。“我们”、“我们的”、“埃克森美孚化工”或“埃克森美孚”等词语均为方便使用，可包括埃克森美孚化工公司、埃克森美孚公司，或由它们直接或间接控制的任何关联公司中的一家或者多家。

更多信息，请访问：
exxonmobilchemical.com.cn/vistamaxx

V0220-336C50

