

Santoprene™ 291-60B150

热塑性硫化弹性体

产品说明

它是热塑性弹性体 (TPE) 系列中的一种可着色的特种热塑性硫化弹性体 (TPV)。它专为与 PC、ABS、PC/ABS 和 PMMA 粘结而配制, 适用于要求硬/软材料组合的应用。这一牌号的 Santoprene TPV 是剪切速率依赖型产品, 可在常规热塑性注塑成型或挤出成型设备上加工。可在线回收利用。

关键特性

- 为与 PC、ABS、PC/ABS、ASA 和 PMMA (嵌件注射成型或 2K (双色) 成型) 具有优异的粘结性而设计。
- 注塑成型中的加工窗口比较宽。
- 推荐用于要求优异制品外观的应用中。

总览

供货地区 ¹	<ul style="list-style-type: none"> • 北美洲 • 非洲和中东 	<ul style="list-style-type: none"> • 拉丁美洲 • 欧洲 	<ul style="list-style-type: none"> • 亚太地区
应用	<ul style="list-style-type: none"> • 密封件和垫片 • 汽车 - 火花塞、保险杠、护孔环、管夹 • 软质手柄 	<ul style="list-style-type: none"> • 消费品 - 厨具 • 消费品 - 地板护理用品 • 消费品 - 电动工具 	<ul style="list-style-type: none"> • 消费品 - 书写用具 • 消费品应用
用途	<ul style="list-style-type: none"> • 厨具 • 大型家用电器和小型家用电器 • 电器用具 • 活动的铰链 • 家电部件 • 镜架 	<ul style="list-style-type: none"> • 密封件 • 疲劳消除用品 • 汽车的发动机罩下的零件 • 汽车领域的应用 • 柔软的把手 • 手机 	<ul style="list-style-type: none"> • 体育用品 • 消费品应用领域 • 粘合 • 粘结树脂
RoHS 合规性	<ul style="list-style-type: none"> • RoHS 合规 		
汽车要求	<ul style="list-style-type: none"> • GM GMW15702-250012 		
外观	<ul style="list-style-type: none"> • 自然色 		
形式	<ul style="list-style-type: none"> • 粒子 		
加工方法	<ul style="list-style-type: none"> • 多次注射成型 	<ul style="list-style-type: none"> • 共挤出成型 	<ul style="list-style-type: none"> • 注射成型
修订日期	<ul style="list-style-type: none"> • 06/20/2014 		

物理性能

	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
密度 / 比重	1.06	1.06	ASTM D792
密度	1.06 g/cm ³	1.06 g/cm ³	ISO 1183

硬度

	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 A, 15 秒, 73° F (23° C))	65	65	ISO 868

弹性体

	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
拉伸应力 (在 100% 时) - 横向流量 (73° F (23° C))	305 psi	2.10 MPa	ASTM D412
拉伸应力 (在 100% 时) - 纵向流量 (73° F (23° C))	305 psi	2.10 MPa	ISO 37
拉伸断裂强度 - 横向流量 (73° F (23° C))	1160 psi	8.00 MPa	ASTM D412
拉伸断裂应力 - 横向流量 (73° F (23° C))	1160 psi	8.00 MPa	ISO 37
断裂伸长率 - 横向流量 (73° F (23° C))	540 %	540 %	ASTM D412
拉伸断裂应变 - 横向流量 (73° F (23° C))	540 %	540 %	ISO 37
压缩永久变形			ASTM D395B
73° F (23° C), 22 hr, 类型 1	34 %	34 %	
158° F (70° C), 22 hr, 类型 1	62 %	62 %	
压缩永久变形			ISO 815
73° F (23° C), 22 hr, 类型 A	34 %	34 %	
158° F (70° C), 22 hr, 类型 A	62 %	62 %	

注射说明

Santoprene TPV 与乙缩醛和 PVC 不相容。更多信息请参见《291-XXB150 快速加工参考手册》。

Santoprene™ 291-60B150

热塑性硫化弹性体

老化	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
空气中拉伸强度的变化率 (212° F (100° C), 168 hr)	0.0 %	0.0 %	ASTM D573
空气中拉伸强度的变化率 (212° F (100° C), 168 hr)	0.0 %	0.0 %	ISO 188
空气中极限伸长率的变化率 (212° F (100° C), 168 hr)	-11 %	-11 %	ASTM D573
在空气中断裂时拉伸应力变化 (212° F (100° C), 168 hr)	-11 %	-11 %	ISO 188
空气中硬度计硬度的变化率 (邵氏 A, 212° F (100° C), 672 hr)	-2.0	-2.0	ASTM D573
空气中邵氏硬度的变化率 (邵氏 A, 212° F (100° C), 672 hr)	-2.0	-2.0	ISO 188
空气中质量的变化 (212° F (100° C), 168 hr)	-1.1 %	-1.1 %	ASTM D573
空气中质量的变化 (212° F (100° C), 168 hr)	-1.1 %	-1.1 %	ISO 188
空气中容量的变化率 (212° F (100° C), 168 hr)	-1.2 %	-1.2 %	ASTM D573
空气中容量的变化率 (212° F (100° C), 168 hr)	-1.2 %	-1.2 %	ISO 188

补充信息

若无特殊说明，测试基于扇形浇口 2.0mm 厚注塑样片。拉伸强度、伸长率和拉伸应力测试为垂直流动方向。测试数据基于埃克森美孚测试方法，可能与标准 ASTM 及/或 ISO 方法存在差异。若需了解具体测试方法，请与我司联系。2.5% 压缩永久形变。所有直接从埃克森美孚欧洲分公司购买的产品都符合 REACH 标准。对于非埃克森美孚进口到欧洲的产品，客户应根据 REACH 规定评估其法律责任。

法律声明

未经埃克森美孚化工书面允许，本产品，包括其产品名称，不得在任何医疗应用领域予以使用或进行测试。更多详情，请咨询您当地的客服代表。

有关详细的产品监管信息，请联系客户服务。

加工说明

建议在 80°C (180 °) 下除湿干燥 3 小时。由于其固有的粘接性质，这种材料在运输和贮存期间可能偶尔会发生结块。请参见《291-XXB150 快速加工参考手册》以及“应用技术技巧 - 山都平 TPV 粘接牌号贮存和处置指南”。

备注

典型数值：此等典型数值不应被解释为规格。

¹ 在所标识的可供应区域的一个或多个国家/地区中可能无法供应此产品。请联系您的销售代表以获取完整的可供应国家/地区列表

标准免责声明中文译文 www.exxonmobilchemical.com/ContactUs

©2020 埃克森美孚。埃克森美孚 (ExxonMobil)，埃克森美孚的徽标 (ExxonMobil logo) 及连接的“X”设计和在本文件中使用的的所有其他产品或服务名称，除非另有标明，否则均为埃克森美孚的商标。未经埃克森美孚的事先书面授权，不得分发、展示、复印或改变本文件。使用者可在埃克森美孚授权的范围内，分发、展示和/或复印本文件，但必须毫无改动并保持其完整性，包括所有的页眉、脚注、免责声明及其它信息。使用者不可将本文件全文或部份复制到任何网站。埃克森美孚不保证典型 (或其它) 数值。本文件包含的所有数据是基于代表性样品的分析，而不是实际运送的产品。本文件所含信息仅是所指明的产品或材料未与任何其它产品或材料结合使用时的相关信息。我们的信息基于收集之日被认为可靠的数据，但是，我们并不明示或暗示地陈述、担保或以其它方式保证此信息或所描述产品、材料或工艺的适销性、适宜于某一特定用途、不侵犯专利权、适用性、准确性、可靠性或完整性。使用者对在其感兴趣的领域使用该材料、产品或工艺所做的一切决定负全部责任。我们明确声明将不对由于任何人使用或依赖本文件所含任何信息而导致的或与此相关的直接或间接遭受或者产生的任何损失、损害或伤害承担责任。本文件不应视作我们对任何非埃克森美孚产品或工艺的认可，并且我们明确否认任何相反的含意。“我们”、“我们的”、“埃克森美孚化工”或“埃克森美孚”等词语均为方便而使用，可包括埃克森美孚化工公司、埃克森美孚公司，或由它们直接或间接控制的任何关联公司中的一家或者多家。

www.exxonmobilchemical.com