ExxonMobil Signature Polymers

Vistamaxx™ Performance Polymer 6202

Propylene Elastomer

产品说明

威达美 6202 主要由全同立构丙烯的重复单体与无规分布的乙烯组成，
生产工艺采用埃克森美孚专有的茂金属催化剂技术。它具有极好的弹性，易于加工，并且可与多种材料相容，尤其适用于需要出色的填料分散性和填料相容性的热塑性混料。

关键特性

- 适用于需要较高填料包容性的各种薄膜和共混改性应用（如消音板和母料）。
- 其他典型应用包括压延或挤出片材/型材以及注塑成型产品。
- 与传统或茂金属 PP 和 PE 具有优异的粘合性能。
- 优异的弹性和韧性。
- 用作共挤结构的热封层时具有很低的起封温度和很高的热封强度。
- 优异的耐化学性和长期耐老化性。- 尤其适用于要求在柔性、透明度和冲击性能之间实现良好平衡的热塑性和聚烯烃混合物。
- 符合 RoHS 规范。

总览

供货地区 [1]	▪ 北美洲 ▪ 非洲和中东	▪ 拉丁美洲 ▪ 欧洲	▪ 亚太地区
应用	▪ 挤压片材 ▪ 挤压型材 ▪ 聚丙烯 (PP)/热塑性弹性体 (TPE) 改性	▪ 流延膜 ▪ 压延片材 ▪ 压延型材	▪ 注塑成型
用途	▪ 包装	▪ 薄膜	▪ 混料
RoHS 合规性	▪ RoHS 合规		
形式	▪ 粒子		
修订日期	▪ 07/14/2020		

物理性能	典型数值 (英制)		典型数值 (公制)		测试方法
密度 [2]	0.862	g/cm³	0.862	g/cm³	ExxonMobil Method
熔融指数 [2] (190°C/2.16 kg)	9.1	g/10 min	9.1	g/10 min	ASTM D1238
熔流率 [2] (230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	20	g/10 min	ExxonMobil Method
乙烯成份	15	wt%	15	wt%	ExxonMobil Method

硬度	典型数值 (英制)		典型数值 (公制)		测试方法
肖氏硬度 (邵氏 A)	64		64		ExxonMobil Method

机械性能	典型数值 (英制)		典型数值 (公制)		测试方法
拉伸应力 at 100%	320	psi	2.2	MPa	ExxonMobil Method
拉伸应力 at 300%	370	psi	2.6	MPa	ExxonMobil Method
拉伸断裂强度	> 800	psi	> 5.5	MPa	ExxonMobil Method
拉伸永久变形	15	%	15	%	ExxonMobil Method
伸长率（在断裂伸长时）	> 800	%	> 800	%	ExxonMobil Method
弯曲模量 - 1% 正割	1900	psi	13	MPa	ExxonMobil Method

弹性体	典型数值 (英制)		典型数值 (公制)		测试方法
撕裂强度 (C 模具)	183	lbf/in	32.0	kN/m	ExxonMobil Method

ExxonMobil

Vistamaxx™ Performance Polymer 6202
Propylene Elastomer

热性能	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
维卡软化温度	113 °F	45.2 °C	ExxonMobil Method

补充信息
请与客户服务部联系，索取食品法规证书等相关信息。

法律声明
未经埃克森美孚化工书面允许，本产品，包括其产品名称，不得在任何医疗应用领域予以使用或进行测试。更多详情，请咨询您当地的客服代表。

加工说明
威达美高性能聚合物具有较宽的加工窗口。适宜的起始温度为高于最高熔点 10°C。这种材料不需要进行干燥，可以以干混的方式混配或使用。利用传统加工技术来确保材料充分混合。

备注
典型数值：此等典型数值不应被解释为规格。

[1] 在所标识的可供应区域的一个或多个国家/地区中可能无法供应此产品。请联系您的销售代表以获取完整的可供应国家/地区列表

[2] Property specified in conventional unit of measure.

标准免责声明中文译文 www.exxonmobilchemical.com/ContactUs

©2025 埃克森美孚。埃克森美孚（ExxonMobil），埃克森美孚的徽标（ExxonMobil logo）及连接的“X”设计和在本文件中使用的所有其他产品或服务名称，除非另有标明，否则均为埃克森美孚的商标。未经埃克森美孚的事先书面授权，不得分发、展示、复印或改变本文件。使用者可在埃克森美孚授权的范围内，分发、展示和/或复印本文件，但必须毫无改动并保持其完整性，包括所有的页眉、脚注、免责声明及其它信息。使用者不可将本文件全文或部份复制到任何网站。埃克森美孚不保证典型（或其它）数值。本文件包含的所有数据是基于代表性样品的分析，而不是实际运送的产品。本文件所含信息仅是所指明的产品或材料未与任何其它产品或材料结合使用时的相关信息。我们的信息基于收集之日被认为可靠的数据，但是，我们并不明示或暗示地陈述、担保或以其它方式保证此信息或所描述产品、材料或工艺的适销性、适宜于某一特定用途、不侵犯专利权、适用性、准确性、可靠性或完整性。使用者对在其感兴趣的领域使用该材料、产品或工艺所做的一切决定负全部责任。我们明确声明将不对由于任何人使用或依赖本文件所含任何信息而导致的或与此相关的直接或间接遭受或者产生的任何损失、损害或伤害承担责任。本文件不应视作我们对任何非埃克森美孚产品或工艺的认可，并且我们明确否认任何相反的含意。“我们”、“我们的”、“埃克森美孚化工”埃克森美孚产品方案业务”等词语均为方便而使用，埃克森美孚产品方案业务公司、埃克森美孚公司，或由它们直接或间接
控制的任何关联公司中的一家或者多家。

exxonmobilchemical.com