

ExxonMobil™ EVA HF28 Series

乙烯-醋酸乙烯共聚物

产品说明

总监

ExxonMobil™ EVA HF28 是一种相对低粘度的,含有 27.6% 醋酸乙烯酯的共聚物,与 相同粘性的类似材料相比,具有更好的模量/拉伸性能。它可与烃类和天然增粘 剂及大多数蜡良好地兼容,并适用于制造热熔粘合剂、胶棒、密封剂和混合蜡。 EVA HF28.E 含有的添加剂能提高颗粒的流动性和操作性。

芯见					
供货地区1	• 北美洲		· 拉丁美洲	■ 亚太地区	
添加剂	热稳定剂: 是	; 爽滑: 否; .	· EVA HF28.E: 开口: 否; 爽 否; 热稳定剂: 是	滑:	
应用	低粘度粘合剂工业用密封剂		· 固体胶 · 粘合剂和密封剂		
形式	粒子				
修订日期	• 06/11/2020				
物理性能	典型数值	(英制)	典型数值	(公制)	测试方法
密度	0.952	g/cm ³	0.952	g/cm ³	ASTM D1505
醋酸乙烯含量	27.6	wt%	27.6	wt%	ExxonMobil Method
熔融峰值温度	160	° F	71	° C	ExxonMobil Method
熔体粘度 (374°F (190°C))	9300	mPa · s	9300	mPa · s	ASTM D3236
热性能 热性能	典型数值	(英制)	典型数值	(公制)	测试方法
维卡软化温度	120	° F	49.0	° C	ExxonMobil Method
玉片性能 	典型数值	(英制)	典型数值	(公制)	测试方法
拉伸断裂强度	300			MPa	ExxonMobil Method
伸长率(在断裂伸长时)	248	%	248	%	ExxonMobil Method
弯曲模量 - 1% 正割	3200	psi	22	MPa	ExxonMobil Method
肖氏硬度					ExxonMobil
邵氏 A, 15 秒	76		76		Method
邵氏 D, 15 秒	20		20		

加工说明

All physical properties were measured on compression molded specimens.

备注

典型数值:此等典型数值不应被解释为规格。

1在所标识的可供应区域的一个或多个国家/地区中可能无法供应此产品。请联系您的销售代表以获取完整的可供应国家/地区列表



标准免责声明中文译文 联系我们

©2025 埃克森美孚。埃克森美孚(ExxonMobil),埃克森美孚的徽标(ExxonMobil logo)及连接的"X"设计和在本文件中使用的所有其他产品或服务名称,除非另有标明,否则均为埃克森美孚的商标。未经埃克森美孚的事先书面授权,不得分发、展示、复印或改变本文件。使用者可在埃克森美孚授权的范围内,分发、展示和/或复印本文件,但必须毫无改动并保持其完整性,包括所有的页眉、脚注、免责声明及其它信息。使用者不可将本文件全文或部份复制到任何网站。埃克森美孚不保证典型(或其它)数值。本文件包含的所有数据是基于代表性样品的分析,而不是实际运送的产品。本文件所含信息仅是所指明的产品或材料未与任何其它产品或材料结合使用时的相关信息。我们的信息基于收集之日被认为可靠的数据,但是,我们并不明示或暗示地陈述、担保或以其它方式保证此信息或所描述产品、材料或工艺的适销性、适宜于某一特定用途、不侵犯专利权、适用性、准确性、可靠性或完整性。使用者对在其感兴趣的领域使用该材料、产品或工艺所做的一切决定负全部责任。我们明确声明将不对由于任何人使用或依赖本文件所含任何信息而导致的或与此相关的直接或间接遭受或者产生的任何损失、损害或伤害承担责任。本文件不应视作我们对任何非埃克森美孚产品或工艺的认可,并且我们明确否认任何相反的含意。"我们"、"我克森美孚化工"埃克森美孚产品方案业务"等词语均为方便而使用,埃克森美孚产品方案业务公司、埃克森美孚公司,或由它们直接或间接

控制的任何关联公司中的一家或者多家。

exxonmobilchemical.com