

ExxonMobil™ LDPE LD 312 Series

Low Density Polyethylene Resin

产品说明

埃克森美孚 LD 312 是一种 4.6% (质量分数) 醋酸乙烯酯共聚物用于制造具有良好韧性的薄膜。该树脂的共聚单体含量和低熔融指数有助于生产具有卓越冲击强度、良好热封性和良好低温性能的薄膜。

总览

| | | | |
|-------------------|--|---|---|
| 供货地区 ¹ | ▪ 北美洲 | ▪ 拉丁美洲 | |
| 添加剂 | ▪ LD 312.23: 开口: 5000 ppm; 爽滑: 1100 ppm; 热稳定剂: 是 | ▪ LD 312.82: 开口: 4000 ppm; 爽滑: 800 ppm; 热稳定剂: 是 | ▪ LD 312.SJ: 开口: 4000 ppm; 爽滑: 800 ppm; 热稳定剂: 是 |
| 应用 | ▪ 成形、填充和封口包装 ▪ 发泡 ▪ 复合膜 | ▪ 共挤膜 ▪ 家禽包装袋 ▪ 冷冻膜 | ▪ 米袋 ▪ 农产品包装袋 |
| 形式 | ▪ 粒子 | | |
| 修订日期 | ▪ 06/17/2020 | | |

| 物理性能 | 典型数值 (英制) | 典型数值 (公制) | 测试方法 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 密度 | 0.925 g/cm ³ | 0.925 g/cm ³ | ASTM D1505 |
| 熔融指数 (190 ° C/2.16 kg) | 1.0 g/10 min | 1.0 g/10 min | ASTM D1238 |
| 醋酸乙烯含量 | 4.6 wt% | 4.6 wt% | ExxonMobil Method |
| 熔融峰值温度 | 221 ° F | 105 ° C | ExxonMobil Method |

| 热性能 | 典型数值 (英制) | 典型数值 (公制) | 测试方法 |
|--------|-----------|-----------|-------------------|
| 维卡软化温度 | 190 ° F | 88.0 ° C | ExxonMobil Method |

| 薄膜 | 典型数值 (英制) | 典型数值 (公制) | 测试方法 |
|-----------------|-------------|-----------|-------------------|
| MD 屈服拉伸强度 | 1100 psi | 7.8 MPa | ASTM D882 |
| TD 屈服拉伸强度 | 1100 psi | 7.8 MPa | ASTM D882 |
| MD 断裂拉伸强度 | 3800 psi | 26 MPa | ASTM D882 |
| TD 断裂拉伸强度 | 3300 psi | 22 MPa | ASTM D882 |
| MD 断裂伸长率 | 140 % | 140 % | ASTM D882 |
| TD 断裂伸长率 | 540 % | 540 % | ASTM D882 |
| 割线模量 MD - 1% 正割 | 20000 psi | 140 MPa | ASTM D882 |
| 割线模量 TD - 1% 正割 | 23000 psi | 160 MPa | ASTM D882 |
| 落锤冲击 | 200 g | 200 g | ASTM D1709A |
| 埃尔曼多夫抗撕强度 MD | 190 g | 190 g | ASTM D1922 |
| 埃尔曼多夫抗撕强度 TD | 90 g | 90 g | ASTM D1922 |
| 穿刺力 | 7 lbf | 32 N | ExxonMobil Method |
| 穿刺能 | 5.4 in · lb | 0.61 J | ExxonMobil Method |

| 光学性能 | 典型数值 (英制) | 典型数值 (公制) | 测试方法 |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 光泽度 (45°) | 68 | 68 | ASTM D2457 |
| 雾度 | 7.1 % | 7.1 % | ASTM D1003 |

法律声明

本产品不宜在医疗应用中使用，亦不应在任何此类应用中使用

有关潜在食品接触应用合规信息 (例如: FDA、EU、HPFB)，请与埃克森美孚化工客户服务代表联系。

加工说明

在 2.5 英寸吹膜生产线上使用 LD 312.23 制成的薄膜 (1.5 mil / 38 micron)，该生产线具有 6 英寸的模头和 30 mil 的模口间隙，吹胀比为 2.5:1，熔体温度为 389° F (198° C)。

ExxonMobil™ LDPE LD 312 Series
Low Density Polyethylene Resin

备注

典型数值：此等典型数值不应被解释为规格。

¹ 在所标识的可供应区域的一个或多个国家/地区中可能无法供应此产品。请联系您的销售代表以获取完整的可供应国家/地区列表

标准免责声明中文译文 www.exxonmobilchemical.com/ContactUs

©2022 埃克森美孚。埃克森美孚 (ExxonMobil)，埃克森美孚的徽标 (ExxonMobil logo) 及连接的“X”设计和在本文件中使用的任何其他产品或服务名称，除非另有标明，否则均为埃克森美孚的商标。未经埃克森美孚的事先书面授权，不得分发、展示、复印或改变本文件。使用者可在埃克森美孚授权的范围内，分发、展示和/或复印本文件，但必须毫无改动并保持其完整性，包括所有的页眉、脚注、免责声明及其它信息。使用者不可将本文件全文或部份复制到任何网站。埃克森美孚不保证典型（或其它）数值。本文件包含的所有数据是基于代表性样品的分析，而不是实际运送的产品。本文件所含信息仅是所指明的产品或材料未与任何其它产品或材料结合使用时的相关信息。我们的信息基于收集之日被认为可靠的数据，但是，我们并不明示或暗示地陈述、担保或以其它方式保证此信息或所描述产品、材料或工艺的适销性、适宜于某一特定用途、不侵犯专利权、适用性、准确性、可靠性或完整性。使用者对在其感兴趣的领域使用该材料、产品或工艺所做的一切决定负全部责任。我们明确声明将不对由于任何人使用或依赖本文件所含任何信息而导致的或与此相关的直接或间接遭受或者产生的任何损失、损害或伤害承担责任。本文件不应视作我们对任何非埃克森美孚产品或工艺的承认，并且我们明确否认任何相反的含意。“我们”、“我们的”、“埃克森美孚化工”埃克森美孚产品方案业务”等词语均为方便而使用，埃克森美孚产品方案业务公司、埃克森美孚公司，或由它们直接或间接控制的任何关联公司中的一家或者多家。

exxonmobilchemical.com