ExxonMobil Signature Polymers

Exceed™ Stiff+ m 0926.RL

茂金属聚乙烯

产品说明

Exceed™ Stiff+ m 0926.RL is a performance linear low density polyethylene 1-hexene copolymer designed to deliver exceptionally high stiffness and toughness while being easy to process on blown film lines. The combination of high dart drop impact at such high stiffness makes the resin well-suited for stiff tough functional layers that can help improve package durability while potentially helping converters simplifyformulations by reducing the need to blend HDPE for stiffness or LDPE for processing. Fluoropolymers, or fluorine-containing compounds, and TNPP are not intentionally added to Exceed™ Stiff+ m 0926.RL.

总览

供货地区 [1]	▪ 北美洲 ▪ 非洲和中东	▪ 拉丁美洲 ▪ 欧洲	▪ 亚太地区
添加剂	▪ 开口: 否 ▪ 爽滑: 否	▪ 热稳定剂: 是 ▪ Alternative Processing Aid: 是	
应用	▪ Air Pillows ▪ Laminated Full-PE Packaging ▪ Medium and heavy duty sacks	▪ Non-Laminated Coex Film ▪ Silo Bags ▪ 吹膜	▪ 复合膜 ▪ 食品包装 ▪ 液体包装
形式	▪ 粒子		
修订日期	▪ 04/19/2024		

物理性能	典型数值 (英制)		典型数值 (公制)		测试方法
密度 / 比重	0.926	g/cm³	0.926	g/cm³	ASTM D792
熔融指数 (190°C/2.16 kg)	0.85	g/10 min	0.85	g/10 min	ASTM D1238
熔融峰值温度	257	°F	125	°C	ExxonMobil Method

薄膜	典型数值 (英制)		典型数值 (公制)		测试方法
MD 屈服拉伸强度	1700	psi	12	MPa	ASTM D882
TD 屈服拉伸强度	2000	psi	14	MPa	ASTM D882
MD 断裂拉伸强度	11000	psi	80	MPa	ASTM D882
TD 断裂拉伸强度	8100	psi	60	MPa	ASTM D882
MD 断裂伸长率	460	%	460	%	ASTM D882
TD 断裂伸长率	690	%	690	%	ASTM D882
割线模量 MD - 1% 正割	42000	psi	290	MPa	ASTM D882
割线模量 TD - 1% 正割	53000	psi	370	MPa	ASTM D882
落锤冲击	480	g	480	g	ASTM D1709A
埃尔曼多夫抗撕强度 MD	210	g	210	g	ASTM D1922
埃尔曼多夫抗撕强度 TD	540	g	540	g	ASTM D1922
穿刺力	11	lbf	47	N	ExxonMobil Method
穿刺能	28	in · lb	3.2	J	ExxonMobil Method

光学性能	典型数值 (英制)		典型数值 (公制)		测试方法
光泽度 (45°)	45		45		ASTM D2457
雾度	13	%	13	%	ASTM D1003

法律声明

本产品不宜在医疗应用中使用，亦不应在任何此类应用中使用

有关潜在食品接触应用合规信息（例如：FDA、EU、HPFB），请与埃克森美孚化工客户服务代表联系。

加工说明

Film (1 miil/25.4 micron) made on a 3.5 inch (90 mm) blown film line with a 2.5:1 blow-up ratio, a target melt temperature of 400°F (204°C), a 60 mil (1.5 mm) die gap at a rate of 15 lbs/hr/in die circumference.

备注

典型数值：此等典型数值不应被解释为规格。

[1] 在所标识的可供应区域的一个或多个国家/地区中可能无法供应此产品。请联系您的销售代表以获取完整的可供应国家/地区列表

ExxonMobil

Exceed™ Stiff+ m 0926.RL
茂金属聚乙烯

标准免责声明中文译文 联系我们

©2025 埃克森美孚。埃克森美孚（ExxonMobil），埃克森美孚的徽标（ExxonMobil logo）及连接的“X”设计和在本文件中使用的所有其他产品或服务名称，除非另有标明，否则均为埃克森美孚的商标。未经埃克森美孚的事先书面授权，不得分发、展示、复印或改变本文件。使用者可在埃克森美孚授权的范围内，分发、展示和/或复印本文件，但必须毫无改动并保持其完整性，包括所有的页眉、脚注、免责声明及其它信息。使用者不可将本文件全文或部份复制到任何网站。埃克森美孚不保证典型（或其它）数值。本文件包含的所有数据是基于代表性样品的分析，而不是实际运送的产品。本文件所含信息仅是所指明的产品或材料未与任何其它产品或材料结合使用时的相关信息。我们的信息基于收集之日被认为可靠的数据，但是，我们并不明示或暗示地陈述、担保或以其它方式保证此信息或所描述产品、材料或工艺的适销性、适宜于某一特定用途、不侵犯专利权、适用性、准确性、可靠性或完整性。使用者对在其感兴趣的领域使用该材料、产品或工艺所做的一切决定负全部责任。我们明确声明将不对由于任何人使用或依赖本文件所含任何信息而导致的或与此相关的直接或间接遭受或者产生的任何损失、损害或伤害承担责任。本文件不应视作我们对任何非埃克森美孚产品或工艺的认可，并且我们明确否认任何相反的含意。“我们”、“我们的”、“埃克森美孚化工”埃克森美孚产品方案业务”等词语均为方便而使用，埃克森美孚产品方案业务公司、埃克森美孚公司，或由它们直接或间接
控制的任何关联公司中的一家或者多家。

exxonmobilchemical.com